

Rust On Fondo

Finition décorative à épaisseur pour intérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

RustOn Fondo est une finition à épaisseur à base de spéciaux pigments, résines insaponifiables et inertes pour la décoration de surfaces verticales intérieures.

UTILISATION

Décoration d'intérieurs de haut prestige en ligne avec les plus moderne set actuelles tendances au "concret" dans le domaine de l'architecture.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: copolymère acrylique en émulsion.

.Masse volumique: 1,65 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Ruston Fondo permet de créer des surfaces « concrètes », « matériques », à effet « ancien ».

RustOn Fondo permet de pouvoir créer l'effet selon les goûts personnels pendant l'application.

DILUTION

Acrilak (fixateur acrylique à l'eau incolore): diluer 1:4-1:5 avec eau.

Novaprimer Blanc (fixateur acrylique pigmenté à l'eau): diluer 50-80% avec eau.

RustOn Fondo: prêt à l'utilisation.

Clear Coat (protection incolore pour intérieurs): Si applique en deux couches diluer la première couche avec 20% d'eau maximum et la seconde couche avec 5% d'eau maximum.

Si appliqué dans une seule couche, prêt à l'utilisation ou dilution avec 5% maximum d'eau.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

Si appliqué comme finition, il est possible de protéger Ruston Fondo avec Clear Coat dilué et appliqué avec rouleau à structure fine.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Sur surfaces lisses appliquer une couche de Novaprimer Blanc (fixateur pigmenté) dilué (voir dilution) avec pinceau ou rouleau à structure fine.

Sur surfaces rugueuses appliquer une couche de Acrilak (fixateur pigmenté) dilué (voir dilution) avec pinceau ou rouleau à structure fine.

Après au moins 8 heures appliquer une couche de Ruston Fondo avec truelle inox à remplir.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de Ruston Fondo avec truelle inox.

L'application ne doit pas être effectuée de manière uniforme, pour obtenir l'effet « ancien ».

Attendre quelques minutes pour repasser la surface avec truelle inox en compactant ultérieurement la surface jusqu'à obtenir le degré de brillance et l'effet désiré.

Temps de séchage: 24 heures environ, en base au type de support et à sa capacité d'absorption, en conditions environnementales stables

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

DILUTION

Le produit est prêt à l'utilisation.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Acrilak: 20-30 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Novaprimer: 8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Ruston Fondo: 1 Kg/m² dans les deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Clear Coat: 5-10 m²/l, pour chaque couche, selon l'effet désiré.

COULEURS

Blanc et nuancier Ruston.

EMBALLAGE

Boîtes de 5 et 20 kg.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour un an.

NORMES DE SECURITE'

Règlementation 2004/42/CE:

RustOn (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE per RustOn (cat A/l):200 g/l (2010)

RustOn contient au maximum 190 g/l de COV.