

FICHE TECHNIQUE

Apogée TADELAKT

Enduit minéral pour finition décorative soyeuse pour intérieur et extérieur.

DEFINITION

Enduit minéral formulé à base de chaux aérienne et de silices sélectionnées ainsi que d'autres adjuvants minéraux et naturels.

Il laisse respirer le support comme tout produit à la chaux.

APOGEE TADELAKT est conforme à la norme FDT 30-808.

DOMAINE D'APPLICATION

APOGEE TADELAKT s'applique en une seule passe. Son effet soyeux et la subtilité de ses nuances font d' APOGEE TADELAKT un revêtement haut de gamme qui trouvera sa place dans un très large spectre du domaine de la décoration.

Il est impératif d'appliquer APOGEE TADELAKT sur un support absorbant. Sur plâtres neufs ou supports hétérogènes, passer auparavant une couche de Big ben dulier à 20% white spirit suivie d'une passe du sous enduit APOGEE FIX qui créera l'absorption nécessaire tout en régulant le fond.

Sur tout autre fond bloqué, passer directement APOGEE FIX (ex : surfaces peintes, supports organiques, carrelage ...). Les supports doivent être propres et exempts de graisses.

Ne pas appliquer sur bois (excepté le médium ou MDF), métaux, plastiques ou tout support non stable dimensionnellement.

APOGEE TADELAKT est commercialisé en fût de 15 kg.

MISE EN ŒUVRE

La température ambiante devra être comprise entre 12 et 35°C.

Malaxer la poudre à sec pendant 1 à 2 minutes à vitesse lente afin de décompacter le produit emballé.

Ajouter 5 à 6 litres d'eau pour 15Kg de poudre en malaxant jusqu' à l'obtention d'une pâte homogène et consistante. Le mélange reste utilisable pendant 10 heures environ. Il est toutefois possible de le conserver jusqu'à 48 heures en rajoutant un peu d'eau à la surface, fût bien fermé. L'utilisateur ajustera de lui-même la quantité d'eau selon la consistance à laquelle il préférera travailler, selon son habitude. Veiller à gâcher la quantité de produit nécessaire pour couvrir la surface d'un seul tenant.

Appliquer en une couche épaisse (2 mm minimum) de manière régulière à la lisseuse inox sur support sec. Une fois le produit installé, resserrer l'enduit par mouvements circulaires à l'aide d'une lisseuse plastique afin de refermer l'enduit (rentrer les grains de silices) , en revenant régulièrement sur le support au fur et à mesure de sa déshydratation.

Vous pouvez augmenter votre temps ouvert d'application et de finition pour peaufiner son aspect final en humidifiant l'outil ou le support travaillé.

Seul, un mouvement circulaire et modérément appuyé de l'outil plastique sur le support permettra de gérer et créer l'aspect final.

APOGEE TADELAKT ne nécessite pas de protection particulière. Il est toutefois possible d'imperméabiliser (d'hydrofuger) après un délai de séchage complet du décor (utiliser alors Un hydrofuge ou du savon noir diluer à 50% avec de l'eau) et/ou de cirer pour avoir une protection optimale et une finition satinée brillante (cire en pâte murale au Carnauba pour enduits minéraux disponible dans notre gamme).

RENDEMENT : 1.2 à 1.4 kg de produit sec au m²

TEINTES

La couleur des produits APOGEE est élaborée par nos soins en atelier. Nous utilisons une gamme de pigments sélectionnés pour leur fiabilité et ayant fait leurs preuves de solidité aux intempéries et dans le temps.

Outre les teintes du nuancier disponibles dans notre magasin, il nous est possible de contretyper n'importe quelle couleur jusqu'à une saturation correspondant à une concentration pigmentaire de 20 à 25% en poids (selon le pouvoir colorant du pigment). La formulation de ces teintes uniques est archivée et donc reproductible sans limite dans le temps.

Pour des surfaces de taille importante, veiller à commander la quantité nécessaire pour traiter la totalité de l'œuvre en un seul lot de fûts.

Produit irritant

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau.